

Мармур кальцитний

SHADOW





Застосування

-  Ванна кімната
-  Стіни
-  Підлога
Тераса
-  Камін
Фасад
-  Зона басейну
- 

Загальні характеристики

Тип каменю	Мармур кальцитний
Країна	Бразилія
Колір основний	Білий, Сірий
Колір додатковий	Бежевий
Товщина	2 см
Bookmatch	Так
Пропускає світло	Так

Технічні характеристики

Щільність, кг.м3	2650
Поглинання води (%)	0.1
Відкрита Пористість (%)	0.4
Міцність на вигин (МПа)	12
Міцність на стиск (МПа)	200
Міцність на стиск після заморожування (МПа)	170
Коефіцієнт розширення (x106 на °C)	7
Стійкість до стирання (мм)	0.4
Випробування на удар (см)	30
Морозостійкість (цикли)	100
Міцність по шкалі Мооса	4-6