

Мрамор кальцитный

SHADOW



ул. Стройиндустрии, 5, завод "ЖБК"

+380993100099

amonitt.com.ua



Применение

-  Ванная комната
-  Стены
-  Пол
-  Камин
-  Зона бассейна
- 
- Терраса
- Фасад

Общие характеристики

Тип камня	Мрамор кальцитный
Страна	Бразилия
Цвет основной	Белый, Серый
Цвет дополнительный	Бежевый
Толщина	2 см
Bookmatch	Да
Пропускает свет	Да

Технические характеристики

Плотность, кг.м3	2650
Поглощение воды (%)	0.1
Открытая Пористость (%)	0.4
Прочность на изгиб (МПа)	12
Прочность на сжатие (МПа)	200
Прочность на сжатие после замораживания (МПа)	170
Коэффициент расширения (x106 на °C)	7
Устойчивость к истиранию (мм)	0.4
Испытание на удар (см)	30
Морозостойкость (циклы)	100
Прочность по шкале Мооса	4-6