AMONITT STONE


Кварцит


LEBLON



ул. Стройиндустрии, 5, завод "ЖБК"



logo

Применение

logo Ванная комната logo Кухонная столешница logo Стены logo Пол logo Камин
logo Зона бассейна logo Терраса logo Фасад

Общие характеристики

Тип камня	**Кварцит**
Толщина	**20, 2 см**
Страна	**Бразилия**
Цвет основной	**Серый**
Цвет дополнительный	**Голубой**
Bookmatch	**Да**

Технические характеристики

Плотность, кг.м3	**2690**
Поглощение воды (%)	**0.2**
Открытая Пористость (%)	**0.4**
Прочность на изгиб (МПа)	**22-32**
Прочность на сжатие (МПа)	**150-240**
Прочность на сжатие после замораживания (МПа)	**8-22**
Коэффициент расширения (x106 на °C)	**10.5**
Устойчивость к истиранию (мм)	**0.08**
Испытание на удар (см)	**60**
Морозостойкость (циклы)	**220**
Прочность по шкале Мооса	**7-9**