

Кварцит

MADEIRUS

logo

ул. Стройиндустрии, 5, завод "ЖБК"

+380993100099

MADEIRUS

amonitt.com.ua

1/2

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

Общие характеристики

Тип камня	Кварцит
Свет	Не пропускает свет
Страна	Бразилия

Технические характеристики

Плотность, кг.м3	2700
Поглощение воды (%)	0.15
Открытая Пористость (%)	0.35
Прочность на изгиб (МПа)	22
Прочность на сжатие (МПа)	220
Прочность на сжатие после замораживания (МПа)	215
Коэффициент расширения (x106 на °C)	7.2
Устойчивость к истиранию (мм)	1.3
Испытание на удар (см)	55
Морозостойкость (циклы)	140