

Кварцит



# MONACO



ул. Стройиндустрии, 5, завод "ЖБК"

**+380993100099**

**[amonitt.com.ua](https://amonitt.com.ua)**



Применение

 Ванная комната

 Кухонная столешница

 Стены

 Пол

 Камин

 Зона бассейна

 Терраса

 Фасад

Общие характеристики

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Тип камня       | Кварцит        |
| Страна          | Бразилия       |
| Цвет основной   | Бежевый, Серый |
| Толщина         | 3 см           |
| Bookmatch       | Да             |
| Пропускает свет | Нет            |

Технические характеристики

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Плотность, кг.м3                              | 2700 |
| Поглощение воды (%)                           | 0.15 |
| Открытая Пористость (%)                       | 0.35 |
| Прочность на изгиб (МПа)                      | 22   |
| Прочность на сжатие (МПа)                     | 220  |
| Прочность на сжатие после замораживания (МПа) | 215  |
| Коэффициент расширения (x106 на °C)           | 7.2  |
| Устойчивость к истиранию (мм)                 | 1.3  |
| Испытание на удар (см)                        | 55   |
| Морозостойкость (циклы)                       | 140  |
| Прочность по шкале Мооса                      | 7-9  |